

# HLC ヘッドライトコーティング



容量：30ml

HLCヘッドライトコーティング

## 簡単施工で、レンズの黄ばみ防止と輝きを！

### 一筆書きの簡単施工！

4折りティッシュに数滴つけて、ムラなく、ひと筆書きで塗布するだけで作業完了！

### 高膜厚で長期間効果が持続！

施工後、高い膜厚を形成するので、ライトの光沢と黄ばみ防止を1年以上持続させます！

## HLC ヘッドライトコーティング 施工手順



出過ぎないように、ティッシュで開口部を押さえてから塗布します。



②ムラなく均一に塗布



③水に触れないよう  
1日乾燥させて作業完了

①ティッシュにHLCを付けます。

### ※ 使用上の注意 ※

- ・ガラスタイプや新品のヘッドライトに使用しないでください。
- ・コーティング膜が剥がれているライトは、ペーパー処理してから施工してください。
- ・屋内で施工してください。
- ・作業中に雨などの水分が施工面に付着すると性能低下や塗布ムラの原因となります。
- ・作業後12時間以上は水分を付着させないでください。(指触乾燥:約2時間・完全硬化:約1日)
- ・施工時に気泡ができないよう作業してください。
- ・施工後、拭き取らないでください。十分な膜厚を確保できなくなります。
- ・干渉ムラが発生する場合がありますが、徐々に解消されます。
- ・空気中の水分と反応し硬化するので、作業後は必ずキャップを閉め、早めにご使用ください。