



GLOBAL REFINISH SYSTEM



# 製品データシート



## D8134 プロダクティブ クリアー

### 製品

GRS デルトロン プロダクティブ クリアー	D8134
GRS デルトロン MS ハードナー	D841/ D861
GRS デルトロン Low VOC シンナー	D870/ D871/ D872/ D873/ D874J
GRS デルトロン フェードアウト アディティブ	D8425
GRS デルトロン プラスチサイザー	D814

### 製品説明

本製品は、GRS デルトロン BC と組み合わせる作業性重視の2液型アクリル ウレタン クリアーです。単一のパネル塗装から複数のパネル塗装に対応できる補修用クリアーで、特に優れた乾燥性を持ち、硬質で光沢のある塗膜形成をご提供します。またポリッシング性にも優れており生産性アップに貢献します。コストパフォーマンスが高く、MS ハードナー及び Low VOC シンナーを共通で使用でき在庫管理も容易になります。

### 下地および塗装前処理




本製品は、清潔でゴミ等のないベースコート上に塗装してください。

塗装面を D837 ワックスオフマイルド 及び D8401 水性 Low VOC クリーナーで脱脂洗浄してください。



タックラグの使用を推奨します。

## 混合比




		<u>容 重 比</u>	<u>重 量 比</u>
	D8134	6 vol	100.0g
	MSハードナー	1 vol	17.9g
	Low VOC シンナー	1 vol	14.7g
	<b>プラスチックシステム</b>	<u>容 量 比</u>	<u>重 量 比</u>
	D8134	5 vol	100.0g
	MSハードナー	1 vol	21.5g
	D814	1 vol	19.8g

\* 最良の密着を得るため、D864 MS ハードナー超速乾、D803 MS ハードナー速乾、D818 硬化促進剤、D8714硬化促進シンナーは使用しないでください。  
\* シンナーは、塗装温度 塗装範囲等に応じて適切に選択してください。



## 混合済み塗料の詳細

	<u>可使時間(20℃)</u>	3 時間
	<u>スプレー粘度(20℃)</u>	11 ~ 14 秒 DIN4

## 塗装およびフラッシュオフ

	<u>スプレーガン設定(RP/HVLP)</u>	
	口径	1.2 ~ 1.4 mm
	エア圧	2.0 ~ 3.0 kg/cm <sup>2</sup>
	<u>塗装回数</u>	2 ~ 3 回
	<u>コート間フラッシュオフ(20℃)</u>	3 ~ 5 分
	<u>乾燥前フラッシュオフ(20℃)</u>	3 ~ 5 分

## 乾燥時間

	<u>強制乾燥(65℃)</u>	20 分
	<u>予備乾燥(ハーフ)</u>	5 分
	<u>強制乾燥(60℃以上/IR)</u>	5 ~ 10 分
		* 鋼板温度が推奨温度に達するまでの時間を乾燥時間に加えてください。
	<u>推奨乾燥膜厚</u>	45 ~ 60 ミクロン
	<u>理論塗布量</u>	7 ~ 7.5 m <sup>2</sup> /L

## 再補修および上塗り塗料



### サンディング

ウェット

上塗り塗料を十分に密着させるため、再塗装前に必ず行ってください。

P800 ~ 1000



ドライ

(ダブルアクションサンダー)

P400 ~ 600



### 上塗り/再塗装時間

強制乾燥 (65°C/IR)

冷却後

自然乾燥 (20°C)

24 時間以上

### 上塗り塗料

GRSデルترون プライマー

GRSデルترون BC

## サンディングおよびポリッシング

強制乾燥 (65°C/IR)

乾燥後 1 時間以上

自然乾燥 (20°C)

乾燥後 6 時間以上

## ボカシ補修工程

上記の情報に従ってD8134 プロダクティブ クリアーを塗装してください。

ボカシ部分のクリアーコートエッジを最小限にしてください。

D8425 フェイドアウトアディティブを添加してオーバースプレーエッジをボカシ塗装してください。

## 器具の洗浄

使用後は、すべての器具をクリーナー溶剤もしくはシンナーで洗浄してください。

## 健康と安全

本製品は専門家による使用に限定し、記載以外の目的に使用しないで下さい。この製品情報に記載されている情報は、現在の科学的・技術的見識に基づいたものであり、本来の目的と製品の適合性を保証するためにすべての適切な措置を講ずることは、使用者の責任とします。健康と安全に関する情報は、製品安全データシートを参照してください。



ピーピージー・ジャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5-8F

電話:045-628-9041 ファックス:045-628-9042