



GLOBAL REFINISH SYSTEM



製品データシート



D818 硬化促進剤


製品

| | |
|------------------------|---------------------------|
| GRS デルトロン プリマ2Kプラサフ | D839 |
| GRS デルトロン MSハードナー速乾 | D803 |
| GRS デルトロン 硬化促進剤 | D818 |
| GRS デルトロン Low VOC シンナー | D870 / D871 / D872 / D873 |

製品説明

本製品は、D839 プリマ2Kプラサフを常温乾燥モードで、なおかつ気温が15℃を下回る可能性が高い場合にのみ使用することができます。強制乾燥する場合や通常よりも高い周囲温度での硬化条件となる場合には使用しないで下さい。GRS トップコートには使用しないで下さい。過剰に添加するとトップコートの光沢度が低下する場合があります。

混合比



D839
D803
D818
Low VOC シンナー

容 量 比

5
1
D839/D803 混合済み塗料に対して 2 ~ 3 %
0.5~2.5

注: 他の硬化剤は使用しないでください。

器具の洗浄

使用後は、すべての器具をクリーナー溶剤もしくはシンナーで洗浄してください。

健康と安全

本製品は専門家による使用に限定し、記載以外の目的に使用しないで下さい。この製品情報に記載されている情報は、現在の科学的・技術的見識に基づいたものであり、本来の目的と製品の適合性を保証するためにすべての適切な措置を講ずることは、使用者の責任とします。健康と安全に関する情報は、製品安全データシートを参照して下さい。



ピーピージー・ジャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5-8F

電話:045-628-9041 ファックス:045-628-9042

業務用専用製品

RLD204V

1 of 1 ページ