



GLOBAL REFINISH SYSTEM



製品データシート



フィラー類

製品

ガルバプラスト 77	A656
ピンホールフィラー	A655
レッドキャップ	DFL17

製品説明

A656 ガルバプラスト77(カートリッジタイプ)

本製品は、亜鉛メッキ鋼板、防錆鋼板、アルミニウム鋼板等の金属素地に優れた密着性のある高品質多目的な2液型ポリエステルフィラーです。

自動車メーカーが推奨している工程に準ずる場合(錆補償等)には、D834→プライマーサフェーサー又はF3993を塗装後に本製品を塗布してください。

A655 ピンホールフィラー

本製品は、ウレタン素地、ポリエステルパテ等のピンホール(巣穴)を埋めるために開発された1液型フィラーです。

ピンホール内の粉塵等をエアブローできれいに取り除き、清潔な布等で刷り込むようにして塗布してください。

塗布後は必ずPPG推奨の2Kプライマーを塗装してください。

使用前に全体に滑らかになるようにパドル等で良く攪拌してください。

また、本製品には揮発性の高い溶剤を使用していますので、使用後は蓋をしっかりと環境の良い場所で保管してください。

DFL17 レッドキャップ

本製品は、速乾型の1液型スポットフィラーです。

ゴムベラ等でポリエステルフィラー等の巣穴に、一度に厚付けせず数回に分けて塗布して下さい。

上塗り前には必ずPPG推奨の2Kプライマーを塗装してください。

下地および塗装前処理



本製品を塗布する前に塗布面を脱脂洗浄し、推奨するペーパーで空研ぎしてください。
再度、PPGクリーナーで脱脂洗浄してください。



	ガルバプラスト77	ピンホールフィラー	レッドキャップ
新車オリジナル塗膜、旧塗膜	P320~400	スコッチブライト	P320
鋼板	P80~120	使用不可	使用不可
防錆鋼板、亜鉛メッキ鋼板	P240~320	使用不可	使用不可
アルミニウム	P120~240	使用不可	使用不可
FRP、ファイバーグラス	P320~400	スコッチブライト	P320
プラスチックパーツ	使用不可	スコッチブライト	使用不可
ポリエステルフィラー	使用不可	可	P80


混合比 (重量比)



	ガルバプラスト77	ピンホールフィラー	レッドキャップ
5 - 10℃	2.5~3%	1液 混合不要	1液 混合不要
10 - 20℃	2~2.5%		
20 - 30℃	1.5~2%		

* 塗装温度に応じて適切な硬化剤量を混合し良く混ぜ合わせてください。

可使時間



	ガルバプラスト77	ピンホールフィラー	レッドキャップ
5 - 10℃	8~12分	1液 可使時間無し	1液 可使時間無し
10 - 20℃	5~10分		
20 - 30℃	3~5分		


乾燥時間



	ガルバプラスト77	ピンホールフィラー	レッドキャップ
5 - 10℃	30~45分	30分	30分
10 - 20℃	30~40分	15分	15分
20 - 30℃	20~30分	10分	10分
中波赤外線	5~6分	使用不可	使用不可
IR	4~5分	使用不可	使用不可

研磨

下記のペーパー番手順に空研ぎしてください。

	ペーパー番手順	ガルバプラスト77	ピンホールフィラー	レッドキャップ
		P80		P240
		P120		P400
		P240		

* 研磨後は、PPG推奨プライマーを塗装してください。

* ピンホールフィラーは、2Kプライマー塗装前にエアブローおよび脱脂はしないでください。

健康と安全

本製品は専門家による使用に限定し、記載以外の目的に使用しないで下さい。この製品情報に記載されている情報は、現在の科学的・技術的見識に基づいたものであり、本来の目的と製品の適合性を保証するためにすべての適切な措置を講ずることは、使用者の責任とします。健康と安全に関する情報は、製品安全データシートを参照してください。



ピーページ・ジャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5-8F

電話:045-628-9041 ファックス:045-628-9042